

УДК 541.11+546.3—19'881'821'72'11

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ
TiFe-H₂ и Ti_{0,96}Fe_{0,94}V_{0,1}-H₂

ВЕРБЕЦКИЙ В. Н., СИРОТИНА Р. А., САВЧЕНКОВА А. П., СЕРКОВА

В настоящее время соединения TiFe рассматриваются в качестве одного из наиболее перспективных веществ для аккумуляирования водорода. Взаимодействие его с водородом впервые было описано в работах [1, 2]. На изотермах давление — отчетливо выражены два плато в двухфазных областях $\alpha+\beta$ и $\beta+\gamma$. По уравнению Вант Гоффа в интервале температур 273—343 К были рассчитаны энтальпии процессов $\beta \rightarrow \alpha$ и $\gamma \rightarrow \beta$, равные соответственно 28,16 и 30,15 кДж/моль H₂. В работе [3] с помощью адиабатического калориметра были определены парциальные энтальпии растворения водорода в сплаве TiFe. Значения парциальных энтальпий растворения рассчитаны по подъему температуры после прибавления данного количества водорода, что не совсем корректно для исследования систем металла (интерметаллида) — водород, так как даже небольшие, иногда неконтролируемые изменения условий проведения эксперимента могут привести к заметным различиям в значениях энтальпий [4]. Полученная авторами исследования [3] величина энтальпии процесса $\alpha \rightarrow \beta$ равна —30 кДж/моль H₂. В работе [5] приведены результаты исследования модинамических свойств системы TiFe-H₂ с помощью теплопроводящего калориметра. Анализируя результаты, авторы отмечают, что, несмотря на ограниченное число экспериментальных определений (ошибка определения величины дифференциальной энтальпии растворения 20%), можно утверждать, что абсолютная величина дифференциальной энтальпии растворения, полученная в области плато, соответствующего переходу $\alpha \rightleftharpoons \beta$, меньше, чем в области перехода $\beta \rightleftharpoons \gamma$.

Несмотря на ряд очевидных преимуществ, которыми сплав TiFe обладает по сравнению с другими интерметаллическими соединениями (большая абсорбционная емкость, доступность исходных материалов, их низкая стоимость и др.), применение этого интерметаллического соединения в системах хранения и транспорта водорода ограничивается тем, что процесс обратимой сорбции водорода соединением TiFe сильно зависит от чистоты исходных веществ [1, 2]. Введение добавок легирующих металлов ослабляет влияние примесей, содержащихся в водороде, и облегчает начальное гидрирование.


При изучении влияния добавок ванадия на сорбционные свойства TiFe показано, что легирование соединения ванадием приводит к появлению ряда новых характеристик процесса взаимодействия сплавов с водородом: работа с техническим водородом в интервале температур 420—600 К не приводит к отравлению поверхности сплава, ухудшению его сорбционных свойств, как это имеет место в случае соединения TiFe. Кроме того, на изотерме десорбции водорода из гидрида на основе Ti_{0,96}Fe_{0,94}V_{0,1} существует только одно плато, хотя и имеющее наклон. Энтальпия десорбции была определена по уравнению Вант Гоффа $\Delta H = 31 \pm 2$ кДж/моль H₂.

Целью настоящей работы является изучение взаимодействия с водородом систем TiFe и Ti_{0,96}Fe_{0,94}V_{0,1} калориметрическим методом.


Методика приготовления сплавов описана ранее [6]. Гомогенизирующий отжиг образцов проводили при 1073 К в течение 1200—1400 ч в вакуумированных кварцевых ампулах при остаточном давлении аргона 0,1 Па с последующей закалкой в ледяной воде. Для предотвращения взаимодействия образцов с кварцем их заворачивали в молибден-фольгу. В качестве геттера использовали титановую стружку.

Интерметаллическое соединение TiFe по данным РФА имеет элементарную кубическую решетку типа CsCl ($a = 0,2976$ нм), что согласуется с литературными данными [1]. По результатам металлографического анализа сплав Ti_{0,96}Fe_{0,94}V_{0,1} оказался двухфазным: на основе δ -фазы следовали λ_1 -фазы. Во всех опытах применяли водород, полученный сорбцией из гидридной фазы на основе LaNi₅. В работе были использо-

¹ Митрохин С. В. Взаимодействие сплавов и интерметаллических соединений титана и циркония с водородом: Автореф. дис. ... канд. хим. наук. М.: МГУ, 1985.



1. Зависимости равновесного давления и дифференциальной мольной энтальпии десорбции водорода от его содержания в соединении TiFe при 298 К



2. Зависимости равновесного давления и дифференциальной мольной энтальпии десорбции водорода от его содержания в соединении Ti_{0,98}Fe_{0,94}V_{0,1} при 303 К

дифференциальные автоматические калориметры типа Кальве конструкции СКБ ИОХ АН СССР и ДАК-1.

Существование использования калориметров типа Кальве для исследования систем металл (интерметаллическое соединение) — водород позволяет в возможности работы практически в изотермическом режиме. Использование дифференциальной схемы позволяет исключить потенциальный эффект ввода газа в систему, на изменение внешних условий длительного течения опыта, а также на изменение давления процесса. Измеряемый тепловой эффект соответствует энтальпии. Схема калориметрической установки приведена в работе

исследуемого вещества ($m \approx 0,6-1,6$ г) помещали в рабочую ампулу-эталон помещали соответствующее по теплоемкости вещество Al_2O_3 . Обе ампулы соединяли с газовой системой, позволяющей проводить эксперимент в интервале давлений водорода 0,1 Па — 10 Па. Перед проведением калориметрических измерений проводили калибровку: ампулу, содержащую исследуемое вещество, помещали в вакуумную печь, нагретую до 700 К, и вакуумировали при этой температуре и давлении $5 \cdot 10^{-4}$ Па в течение 2—3 ч. После охлаждения проводили несколько циклов абсорбции — десорбции водорода, и ампулы с исследуемым таким способом сплавом, а фактически с его тонкодисперсным порошком при непрерывном вакуумировании помещали в калориметр. После прихода системы в равновесие начинали калориметрические

определения дифференциальных мольных энтальпий десорбции водорода из гидридной фазы на основе интерметаллического соединения. Тепловой эффект десорбции водорода в известный объем, или известный, или содержащий водород при давлении ниже равновесного исследуемым гидридом. Десорбировали водород порциями по 1—2 молей H_2 . Момент окончания выделения водорода определяли по кривой теплопоглощения на нулевую линию и по постоянному манометра в течение 0,5—2 ч.

Во время калориметра проводили электрическим способом до конца опыта. Следует отметить, что результат калибровки не зависит от процесса дегидрирования, что свидетельствует об отсутствии изменения теплоемкости системы.


Тепловой эффект реакции рассчитывали по уравнению

$$Q = SA/\Delta n,$$


где S — площадь под кривой теплопоглощения, mm^2 ; A — чувствительность калориметра, определяемая из электрической калибровки для каждого

опыта, мДж/мм²; Δn — количество молей выделившегося водорода. Погрешность измерения в настоящей работе выражали в соответствии с рекомендацией комиссии по химической термодинамике ИЮПАК как ратичную ошибку среднего результата.

Зависимости равновесного давления и дифференциальной мольной энтальпии десорбции ($\Delta H_{\text{д.т}}$) водорода от содержания его в газовой фазе TiFe при 298 К приведены на фиг. 1. В области α -раствора ($x < 0,2$, где $x = \text{H}/\text{TiFe}$) с ростом x происходит понижение $\Delta H_{\text{д.т}}$ от -25 кДж/моль H₂. В области первого плато, соответствующего переходу $\alpha \rightleftharpoons \beta$ по уравнению



дифференциальная мольная энтальпия дегидрирования постоянна на $25,0 \pm 0,9$ кДж/моль H₂. В области второго плато, соответствующего переходу $\alpha \rightleftharpoons \gamma$, описываемому уравнением




дифференциальная мольная энтальпия дегидрирования постоянна на $31,4 \pm 0,7$ кДж/моль H₂. Полученное значение $|\Delta H_{\text{д.т}}|$ в области $\beta \rightleftharpoons \gamma$ выше, чем в области $\alpha \rightleftharpoons \beta$, что согласуется с результатами [1, 5].

По данным работы [1] на изотерме десорбции на границе плато соответствующего переходу $\beta \rightarrow \alpha$, с областью раствора водорода при давлении было найдено увеличение давления с уменьшением содержания водорода в соединении TiFe. Нами такой аномальной зависимости не обнаружено, но в области перехода $\beta \rightarrow \alpha$ резко замедляется скорость выделения водорода. Калориметрический опыт длился в течение 10—15 ч, как в однофазных областях α -раствора и растворов водорода в гидриде его продолжительность не превышала 1,5 ч. По-видимому, обычная зависимость давления от состава, обнаруженная в работе [1] связана с тем, что не достигалось состояние равновесия в системе TiFe-H₂, так как авторы [1] считали, что равновесное состояние достигнуто, если давление не изменялось в течение 3 ч.

В области раствора водорода в γ -гидриде с ростом содержания водорода в сплаве TiFe значения $\Delta H_{\text{д.т}}$ уменьшаются.

На фиг. 2 приведены зависимости равновесного давления и дифференциальной мольной энтальпии дегидрирования от содержания ванадия в сплаве Ti_{0,98}Fe_{0,94}V_{0,1} при 303 К. На полученной изотерме, на большое количество экспериментальных точек, нельзя разделить переходы $\beta \rightarrow \alpha$ и $\gamma \rightarrow \beta$.

В области составов $0,4 < x < 1,5$, соответствующих наклонной части, $\Delta H_{\text{д.т}}$ постоянны в пределах ошибки эксперимента. Результаты калориметрических измерений соответствуют процессу, описываемому уравнением



Полученное значение энтальпии десорбции водорода $\Delta H_{\text{д.т}} = 0,2$ кДж/моль H₂ в пределах ошибки измерения совпадает с теоретической, полученной по уравнению Вант Гоффа.

В области составов $x < 0,3$ происходит лишь незначительное понижение $\Delta H_{\text{д.т}}$ с ростом x от $\Delta H_{\text{д.т}} = 34—35$ до $29—31$ кДж/моль H₂. Это соответствует сдвигу системы Ti_{0,98}Fe_{0,94}V_{0,1}-H₂ от систем TiFe-H₂ и LaNi₅-H₂ к системе Ti_{0,98}Fe_{0,94}V_{0,1}-H₂ при $x > 1,5$ (раствор водорода в гидриде Ti_{0,98}Fe_{0,94}V_{0,1}) $\Delta H_{\text{д.т}}$ уменьшается с ростом x . Аналогичная зависимость обнаружена в системах TiFe-H₂ и LaNi₅-H₂.

Таким образом, в настоящей работе не обнаружен переход от гидрида Ti_{0,98}Fe_{0,94}V_{0,1} к соответствующий дигидрид. В то же время наклон в области плато дает основание предположить, что такой гидрид существует. По-видимому, ванадий, статистически замещая титан и железо в решетке интерметаллического соединения, вызывает разницу в энтальпиях образования моно- и дигидрида Ti_{0,98}Fe_{0,94}V_{0,1}.

Для проверки этого предположения нами дополнительно был проанализирован гидрид состава $Ti_{0,96}Fe_{0,04}V_{0,1}H_{1,1}$, который был получен пассивным способом из предварительно синтезированного и охлажденного до 73 К гидрида. Действительно, на дифрактограмме этого образца обнаружено наличие двух фаз, соответствующих β - и γ -гидридам, описанных в работе [8].

1. Калориметрическим методом с использованием дифференциальных теплотиметров типа Кальве, соединенных с установкой для дозирования водорода, определены зависимости равновесного давления и дифференциальной энтальпии десорбции водорода от содержания его в гидридных фазах сплавов TiFe и $Ti_{0,96}Fe_{0,04}V_{0,1}$. В системе TiFe- H_2 определены значения дифференциальных молярных энтальпий для $\beta \rightarrow \alpha$ и $\gamma \rightarrow \beta$, равные соответственно $25,0 \pm 0,9$ и $31,4 \pm 0,7$ кДж/моль H_2 . В сплав $Ti_{0,96}Fe_{0,04}V_{0,1}$ ванадий, статистически замещающий титан и железо в металлическом соединении, нивелирует разницу в энтальпиях образования моногидрида $Ti_{0,96}Fe_{0,04}V_{0,1}$. В области составов $0,4 < x < 1,5$ $\Delta H_{\text{вн}} = 29,8 \pm 0,2$ кДж/

ЛИТЕРАТУРА

1. Wiswall R. H. Formation and properties of iron titanium hydride//Inorg. Chem. V. 13, No 1. P. 218.
2. Johnson J. R. Titanium alloy hydrides: their properties and applications//Hydrogen Energy Conf. Miami Beach, 1976. Conf. Proc. Vol. 2. Coral Gables, 8B/26.
3. Wenzl H. Physical metallurgy of FeTi-hydride and its behaviour in hydrogen container//1st World Hydrogen Energy Conf. Miami Beach, 1976. Conf. Proc. Vol. 2. Coral Gables, 1976. 8B/27—8B/39.
4. К. Д. Сплавы ванадия. Т. 2. М.: Мир, 1971.
5. Richter D., Topler J. et al. Hydrogen in iron-titanium: experimental investigation of structure, heat of solution, diffusion and hydriding kinetics//2 World Hydrogen Energy Conf. Zurich, 1978. P. 2013.
6. Митрохин С. В., Семенов К. Н. Взаимодействие с водородом в системе Ti-Fe-V, кристаллизующихся на основе β -титана//ЖНХ, 1983. Т. 28. С. 100.
7. А. П., Сиротина Р. А., Беляева И. Ф. и др. Калориметрическое исследование системы AB_2-H_2 //Тепло- и массообмен при фазовых и химических превращениях. ИТМО АН ВССР, 1983. С. 98.
8. Lynch J. F., Reilly J. A. X-ray diffraction examination of the FeTi- H_2 system. Phys. F: Metal. Phys. 1982. V. 12. P. L49.

Поступила в редакцию
14.IV.1987