

**СИНТЕЗ И СВОЙСТВА
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ**

УДК 546.121

© 1991 г.

ВЕРВЕЦКИЙ В. Н., МОВЛАЕВ Э. А.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОРОДОМ СПЛАВОВ ГАФНИЯ
СО СКАНДИЕМ**

Впервые изучено взаимодействие с водородом сплавов гафния со скандием при давлении 15–25 атм. Установлено, что сплавы независимо от содержания компонентов реагируют с водородом без предварительной активации при нагревании до 200–250° С и без индукционного периода. По результатам рентгенофазового анализа установлено, что в зависимости от соотношения металлических компонентов гидриды имеют структуру либо гидрида скандия (до 60 ат.% Hf), либо гидрида гафния (более 65 ат.% Hf).

Гидриды переходных металлов и сплавов подгруппы титана находят широкое применение благодаря высокому содержанию в них водорода и относительно высокой термической стабильности. К настоящему времени изучено взаимодействие с водородом титана и циркония со скандием и ниобием [1–3]. В результате проведенных исследований было обнаружено, что гидрирование сплавов Ti–Sc, Y и Zr–Y приводит к образованию химической смеси гидридов индивидуальных металлов, а в системе Ti–Sc–H₂ установлено образование непрерывного ряда твердых растворов для составов Zr_{1-x}Sc_xH_{~2}.

Цель настоящей работы — изучение взаимодействия с водородом сплавов гафния со скандием. Анализ диаграммы состояния системы Hf–Sc, также подобные химические свойства циркония и гафния позволяют предположить существование в системе гафний — скандий — водород непрерывного ряда твердых растворов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сплавы Hf и Sc готовили сплавлением шихты из исходных компонентов в электродуговой печи с вольфрамовым нерасходуемым электродом в медном водоохлаждаемом поду в атмосфере аргона. Исходными компонентами служили скандий (чистота 99,87%) и гафний (чистота 99,9%). Описание установки гидрирования и методика проведения эксперимента приведется в [4]. В работе использовали водород, полученный десорбции из гидридной фазы на основе LaNi₅. Сплавы гидрировали при давлении 15–25 атм. Рентгенофазовый анализ (РФА) сплавов и гидридных фаз проводили на дифрактометре ДРОН-2 с использованием CuK_α-излучения; точность определения периодов решетки ±0,05%.

Контроль количества абсорбированного водорода проводили методом высокотемпературной вакуумной экстракции водорода (ВЭВ) до температуры 950° С. Точность определения соотношения H/M±0,1.

Состав исходных сплавов и продуктов гидрирования приведен в таблице.

Состав сплавов гафний – скандий и продуктов их гидрирования

№ сплава	Состав сплавов, ат.%	Период решетки, Å	Температура гидрирования, °C	H/M	H/M G8B-з	Период решетки гидрида, Å
1	Hf _{0,95} Sc _{0,05}	a=3,291 c=5,221	250	1,5	1,5	GЦК a=4,773
2	Hf _{0,40} Sc _{0,60}	a=3,286 c=5,211	230	1,5	1,5	a=4,760
3	Hf _{0,20} Sc _{0,80}	a=3,271 c=5,187	230	1,7	1,7	a=4,759
4	Hf _{0,30} Sc _{0,70}	a=3,254 c=5,142	220–230	1,7	1,7	a=4,746
5	Hf _{0,40} Sc _{0,60}	a=3,247 c=5,116	230	1,9	1,8	a=4,740
6	Hf _{0,50} Sc _{0,50}	a=3,231 c=5,087	220–230	1,8	1,8	a=4,736
7	Hf _{0,60} Sc _{0,40}	a=3,211 c=5,054	230	1,8	1,8	a=4,724
8	Hf _{0,80} Sc _{0,20}	a=3,212 c=5,057	225–230	1,9	2,0	a=4,721
9	Hf _{0,70} Sc _{0,30}	a=3,206 c=5,041	230	1,8	1,8	GЦТ a=4,769 c=4,609
10	Hf _{0,80} Sc _{0,20}	a=3,200 c=5,036	230	1,8	1,8	a=4,856 c=4,435
11	Hf _{0,90} Sc _{0,10}	a=3,190 c=5,023	200	2,0	2,0	a=4,866 c=4,380
12	ScH ₂ [6]					a=4,783
13	HfH _{1,37±2,00} [6]					a=4,919 c=4,361

Как следует из таблицы, исходные образцы представляли собой одифазные сплавы с гексагональной решеткой, что соответствует литературным данным [5]. Периоды решетки сплавов из-за небольшого различия атомных радиусов Hf и Sc ($R_{\text{Hf}}=1,8 \text{ \AA}$, $R_{\text{Sc}}=1,64 \text{ \AA}$) незначительно уменьшаются с увеличением содержания гафния.

При их взаимодействии с водородом заметного поглощения газа при комнатной температуре не наблюдалось.

При нагревании до 200–250°С реакция между компонентами нацнялась сразу без предварительной активации и без индукционного периода и заканчивалась через 30–40 мин. Как видно из данных, представленных в таблице, с уменьшением содержания скандия температура, при которой отмечается начало взаимодействия сплавов с водородом, незначительно снижается (от 250 до 200°С) и одновременно увеличивается количество поглощаемого газа. По-видимому, более низкое содержание водорода в гидридах по сравнению со стехиометрическим может быть обусловлено условиями синтеза и для получения составов с $\text{H}/\text{M} \approx 2$ необходимо увеличение времени контакта компонентов.

По данным РФА, сплавы № 1–8 взаимодействуют с водородом с образованием гидридов, кристаллизующихся в гранецентрированной кубической решетке типа флюорита, характерной для дигидрида скандия. Гидриды с содержанием гафния более 70 ат.% кристаллизуются в тетрагональной решетке, аналогичной дигидриду гафния (ε-фаза). Как видно из полученных результатов, переход в гидридах от ГЦК решетки в тетрагональную происходит в очень узком концентрационном интервале — при изменении содержания скандия от 35 до 30 ат.%. По данным ДТА, до 800°С ни один из полученных гидридов водород не выделяет, что согласуется с известной термостойкостью, характерной для бинарных гидридов.

Таким образом, высказанное выше предположение о возможной полной взаимной растворимости гидридов гафния и скандия подтверждается. Диgidридная фаза в зависимости от соотношения металлических компонентов имеет структуру либо гидрида скандия, либо гафния. В отличие от системы Zr - Sc - H₂, в которой область существования ε-фазы не превышает 10 ат. % циркония, область существования ε-фазы в системе Hf - Sc - H₂ значительно шире и составляет 30 ат. %.

Список литературы

1. Щербак А. И., Быков В. Н., Дьяконов Б. П. // Журн. неорганической химии. 1972. Т. 17, С. 1156.
2. Михеева В. И., Падурец Л. Н., Соколова Е. И. // Журн. неорганической химии. 1980. Т. 25, № 3.
3. Семененко К. Н., Вербенский В. Н., Мозлаев Э. А. // Журн. неорганической химии. 1980. Т. 34, № 3. С. 795.
4. Семененко К. Н., Вербенский В. Н., Митрохин С. В., Бурнашева В. В. // Журн. неорганической химии. 1980. Т. 25, № 7. С. 1731.
5. Наумкин О. П., Герегова В. Ф., Савицкий Е. М. // Изв. АН СССР. Неорганическая химия. 1967. Т. 3, № 4. С. 711.
6. Антонова М. М., Морозова Р. А. // Препартивная химия гидридов. Киев: Наук. дум., 1976. С. 3.

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Поступила в редакцию
22.10.90